

Airmetall PU-06-MF

PU-Schlauch Folienstärke 0,6 mm lebensmittelecht

Aufbau: Mikrobenfester Polyurethan-Schlauch mit verdeckter Stahldrahtspirale, Folienstärke 0,6 mm.

Eigenschaften: Leicht, hochflexibel, hoch abriebfest, halogen- und weichmacherfrei, öl- und benzinbeständig, lebensmittelecht, witterungsbeständig, innen fast glatt.

Anwendung: Saug- und Druckschlauch für abrasive Medien wie Schleifstaub, Pellets, Zement, Sägespäne, Fasern, Pulver, in der Lebensmittelindustrie für Zucker, Getreide oder Hülsenfrüchte, in der Pharmaindustrie für Tablettenstaub, Ölnebelabsaugung.



Temperatur °C: -40 bis +100

Normen: Reg. EU Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr.10/2011, FDA- Norm 21 CFR 177.2600

Material Innen/Außen: PU-AE

Farbe Innen/Außen: transparent

Einlage/Spirale: Stahlschleife PVC-ummantelt

Zwischengrößen: ja

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 8,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
520M028	28	34	20	0,70	0,30	28	0,190	20-30 Tage	10,60 €
520M050	50	56	10	0,60	0,25	50	0,310	20-30 Tage	13,80 €
520M065	65	61	10	0,60	0,23	65	0,560	20-30 Tage	21,10 €
520M080	80	86	10	0,60	0,17	80	0,650	20-30 Tage	22,90 €
520M100	102	108	10	0,60	0,15	102	0,880	20-30 Tage	28,90 €
520M110	110	116	10	0,55	0,14	110	0,960	20-30 Tage	34,60 €
520M120	120	126	10	0,50	0,13	120	1,050	20-30 Tage	37,70 €
520M125	125	131	10	0,50	0,12	125	1,110	20-30 Tage	39,50 €
520M150	150	156	10	0,40	0,09	150	1,260	20-30 Tage	48,00 €
520M160	160	166	10	0,35	0,08	160	1,310	20-30 Tage	50,80 €
520M180	180	186	10	0,30	0,07	180	1,500	20-30 Tage	56,90 €
520M200	203	209	10	0,25	0,05	203	1,690	20-30 Tage	60,50 €
520M250	250	261	10	0,20	0,04	254	2,140	20-30 Tage	88,30 €
520M320	320	327	10	0,15	0,03	320	3,050	20-30 Tage	108,90 €
520M350	355	362	10	0,10	0,02	355	3,400	20-30 Tage	127,30 €
520M400	400	407	10	0,05	0,02	400	3,850	20-30 Tage	140,30 €
520M500	500	507	10	0,02	0,02	500	6,020	20-30 Tage	259,00 €